

DESCRIPTION

Le GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE de Labsurface est un enduit de gel époxyde 100% solides à deux composants (1A :1B) formulé spécifiquement pour le remplissage de fissures de planchers de béton. Le produit est facile d'application et peut colmater des fissures autant sur des surfaces horizontales que verticales. Il procure un temps de travail et une vie en pot très longs mais sèche aussi rapidement permettant l'application de la couche de base ou d'apprêt quelques minutes seulement après l'utilisation du GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE. La formulation est basée sur les plus récentes avancées technologiques en matière de polyamines cycloaliphatiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Le GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE est utilisé pour un grand nombre d'applications :

- + Secteur industriel
- + Entreprises manufacturières et entrepôts
- + Centres commerciaux
- + Édifices à bureaux
- + Magasins de détail
- + Garages
- + Transformation des aliments, embouteillage
- + difices publics tels que les hôpitaux et les écoles
- + Compagnies pharmaceutiques
- + Autres utilisations industrielles, commerciales et résidentielles

AVANTAGES

- + Respectueux de l'environnement, 100% solides et sans COV
- + Faible odeur
- + Séchage rapide
- + Compatible avec les époxydes LABPOX® ainsi que les polyaspartiques LABFAST® et LABSHIELD® ECO
- + Peut être utilisé sur les surfaces verticales
- + Fenêtre de recouvrement de 24 heures
- + Conserve sa thixotropie même lors de la réaction exothermique
- + Facilité d'application avec une longue vie en pot et un long temps de travail
- + Potentiel pour éligibilité LEED

PROPRIÉTÉS D'APPLICATION

Ratio de mélange 1A:1B

Format Kit de 2 US gallon (2 x 3,78L)

Couleur Partie A: blanc, Partie B: noir, A+B: gris pâle

Conservation Six mois dans le contenant d'origine scellé et des conditions d'entreposage normales

Température d'application Min 10°C / 50°F, Max 30°C / 86°F

Séchage **22°C / 72°F et 50% Hum. Rel.**

Temps de travail 30 min

Sec au toucher 2 h

Recouvrement 60 min

Sec en profondeur 2 h 30

Trafic piétonnier 2 h 30

Cure complète 24 h

Données techniques

Contenu solides 100%

Viscosité 75000 cps

Contenu en C.O.V. 0 g/l

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Le béton doit être propre, sec et sans aucune trace de graisse, d'huile, de peinture, d'agent de mûrissement ou quelconque contaminant qui pourrait nuire à l'adhésion du produit. Si l'application se fait sur une nouvelle dalle de béton, cette dernière doit avoir été installée au moins 28 jours avant d'appliquer le revêtement de plancher. Si la dalle de béton a été installée dans les 28 jours, le système d'atténuation de l'humidité LABPOX® MVB FAST peut être envisagé (consultez la fiche technique LABPOX® MVB FAST pour plus de détails).

Les tests adéquats doivent être faits afin de s'assurer que le niveau d'acidité du sol se trouve à l'intérieur d'une fourchette acceptable et que l'humidité du sol ne dépasse pas un certain niveau. Prendre une lecture du pH afin de s'assurer que l'acidité du béton soit neutre (une lecture entre 5 et 9 est acceptable). Utilisez un TrameX® CME / CMExpert pour mesurer la teneur en humidité de la dalle de béton. Cette dernière doit être en deçà de 4% avant l'application du produit. Il est nécessaire d'effectuer plusieurs mesures à différents endroits de la dalle. Si la lecture est supérieure à 4%, des étapes seront requises afin de neutraliser l'humidité du sol. Il faut tout d'abord s'assurer de bien faire sé-

cher le sol avant l'application. Si l'humidité persiste et qu'elle est résiduelle, il est possible d'utiliser un système pare-vapeur LABPOX® MVB FAST avant d'installer le produit.

La surface de béton doit être préparée par grenailage ou par d'autres moyens mécaniques conformes à la norme CSP 3 ou plus, dépendamment de l'application. La surface doit être entièrement dépourvue de contaminants et les pores du sol doivent être dégagés afin de laisser pénétrer le produit.

Dans l'éventualité où ce produit serait appliqué sur un système d'époxy LABPOX® installé depuis plus de 24 heures, la surface doit d'abord être complètement poncée et nettoyée convenablement à l'aide d'un aspirateur et de solvant avant d'appliquer une couche du produit. Cette préparation est nécessaire afin d'assurer une adhérence adéquate. Faire les tests d'adhésion appropriés s'il existe un doute à propos de la préparation de la surface.

MÉLANGE

Mélangez une partie de A (résine blanche) et une partie de B (résine noire) ensemble sur un plateau plat à l'aide d'une truelle ou d'un grattoir jusqu'à obtenir un mélange gris pâle homogène. La surface doit être propre et exempte de toute particule extérieure. Mélanger uniquement la quantité nécessaire à utiliser en fonction de la durée de vie en pot / temps de travail spécifié.

APPLICATION

Avant l'application, s'assurer que la température de l'air et du sol se trouve entre 10°C / 50°F et 30°C / 86°F et le taux d'humidité ne dépasse pas 85%. Si un plancher chauffant est installé s'assurer que le système est éteint lors de l'application ainsi que pour la durée complète du mûrissement. Le produit a été spécifiquement conçu pour adhérer sur des surfaces de béton. Une fois la surface bien préparée, utiliser une truelle ou un grattoir pour appliquer le produit. Le produit est sous forme de gel permettant l'application en épaisseur pour remplir les fissures ou les trous sur les planchers et les murs de béton. Les tests appropriés devraient être complétés avant l'application du produit.

TEMPS ENTRE COUCHES

Attendre au moins 60 minutes après l'installation du GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE avant d'installer les produits suivants : EPOXY PRIMER, LABPOX®, LABFAST® et LABSHIELD® ECO. Il est important de sabler le GEL DE COLMATAGE ÉPOXYDE si celui-ci a été installé au-delà de 24 heures afin d'obtenir une adhérence mécanique. La poussière doit être totalement enlevée à l'aide d'un aspirateur. Contacter le fabricant pour de plus amples détails.

NETTOYAGE

L'excédent de matériau des parties A et B doit être mélangé afin d'en permettre le durcissement. Le matériau durci peut être éliminé sans restriction. Tout liquide non durci doit être conservé dans un contenant adéquat et hermétique puis procéder à son élimination conformément aux réglementations provinciales et fédérales en vigueur.

RESTRICTIONS

L'installation doit se faire sur une surface sèche. Le taux d'humidité du substrat doit être mesuré à l'aide d'un Tramex® CME / CMExpert et être en deçà de 4% avant l'application du produit. Le produit ne peut être appliqué sur des surfaces de béton ayant un taux d'humidité élevé à condition d'utiliser la barrière pare-vapeur LABPOX® MVB FAST. Bien que ce produit puisse être appliqué à différents taux de couverture, il est important de tenir compte que le temps de séchage peut varier dépendamment de la quantité du dépôt. Toutes choses étant égales, le temps de séchage diminue plus le film est épais. Le temps de séchage du produit sera plus rapide dans un environnement chaud. Inversement, le temps de séchage sera plus lent dans un environnement froid et l'aspect de la surface pourrait être affecté. Ne pas procéder au nettoyage/lavage du revêtement installé sur le plancher avant une semaine de séchage. Il est important d'entreposer le produit à température pièce afin d'obtenir des résultats constants. Ne pas utiliser à l'extérieur.

L'utilisation de chauffages à gaz direct, non ventilés et certaines autres sources de chaleur ne sont pas recommandées car elles émettent des sous-produits pouvant avoir un impact négatif sur le processus de durcissement de la résine et entraîner des défauts tels la formation de voile d'amines, le blanchiment, la perte d'adhérence ou d'autres imperfections de surface.

Au fil des ans, Labsurface s'est bâti une excellente réputation avec la qualité de ses produits. Cependant, Labsurface ne peut garantir les résultats finaux puisqu'aucun contrôle sur la préparation des substrats, les conditions d'opération et les procédures d'application ne peut être exercé par Labsurface. Les clients de Labsurface ont la responsabilité de tester les produits avant de débiter la production.

Afin de répondre à nos exigences strictes, nous testons en permanence nos revêtements et, à l'occasion, des formulations peuvent être modifiées pour améliorer les propriétés des revêtements. Il se peut que les informations et données figurant dans ce document de référence ne soient pas à jour et ce, malgré la date de référence. Contactez Labsurface afin d'obtenir de plus amples informations concernant les restrictions du produit.

L'exposition à certains produits chimiques peut provoquer des réactions similaires à celles observées lors d'allergies. Les substances chimiques pouvant entraîner une sensibilité com-



prennent des substances synthétiques et naturelles présentes dans la Partie A ou la Partie B des produits de revêtement de sol ou de coulée. Une fois réticulées et complètement durcies, ces substances deviennent inertes et ne devraient donc pas provoquer de réactions allergiques. Les matières premières utilisées par Labsurface ne diffèrent pas significativement des produits comparables fabriqués par nos concurrents.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité la plus récente avant d'utiliser ce produit.

COULEUR DISPONIBLE

Gris pâle

LABSURFACE

2250 Louis-Blériot, Mascouche (QC) Canada J7K 3C1
Téléphone: 450-966-9000 / Fax : 450-621-3135
Labsurface.com