



Description

Le LABFAST® LO est un polyaspartique à deux composants (1A:1B), à faible odeur, à hauts solides et non jaunissant, utilisé couramment pour le revêtement de sol en béton avec des flocons de vinyle. Le LABFAST® LO coloré sert de couche de base, tandis que la version transparente est utilisée comme couche de finition protectrice, partageant toutes deux un durcisseur commun. Le LABFAST® LO 85 offre trois variations (Prise Ultra Rapide (-), Temps Application Prolongée (+), et Temps Application Extra (XT)). Le LABFAST® LO 85 offre un ratio optimal entre le temps de travail et le temps de durcissement. L'utilisation du LABFAST® LO permet l'installation d'un système de sol complet en une seule journée, avec un retour rapide à l'utilisation. Le produit présente une excellente capacité de durcissement même à des températures très basses. Il offre des propriétés mécaniques et chimiques supérieures et nécessite peu d'entretien. Il offre également une finition esthétique supérieure et une excellente stabilité aux UV, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures. Nous recommandons l'utilisation des flocons de vinyle LABTEC en combinaison avec le LABFAST® LO. Des systèmes à deux ou trois couches peuvent être envisagés.

Domaines d'application

Les propriétés chimiques et mécaniques du LABFAST® LO 85 procurent d'excellents résultats pour un grand nombre d'applications :

- + Garages
- + Autres applications résidentielles
- + Centres commerciaux
- + Édifices à bureaux
- + Magasins de détail
- + Entreprises manufacturières
- + Édifices publics tels que les hôpitaux et les écoles
- + Autres utilisations commerciales

Avantages

- + Très faible odeur
- + Haute teneur en solides
- + Non-jaunissant
- + Excellente résistance aux impacts et à l'abrasion
- + Système 1A:1B facile d'utilisation, partie B commune pour la couche de base et de finition
- + Possibilité d'installation des couches de base et de finition en une seule journée de travail
- + Mûrit très rapidement et réagit à très basse température (- 10°C / 14°F et moins)
- + Idéal pour les applications extérieures
- + Version temps de travail Extra (XT) offre jusqu'à 30 minutes de temps de travail.

- + Faible viscosité, facile à installer
- + Système de deux ou trois couches possibles
- + Très longue fenêtre de recouvrement et vie en pot
- + Excellente résistance chimique et mécanique
- + Imperméabilité / peu sensible à la moisissure
- + Fini lustré
- + Haute densité du produit empêchant la pénétration de la saleté et facilitant l'entretien

Propriétés d'application

Ratio de mélange	1A:1B	
Format	Kit de 2 US gallon (2 x 3.78L) Kit de 10 US gallon (2 x 18.9L)	
Couleur	Clair	
Taux de couverture en solides / GAL US	Mils	Pi²
	4	400
	5	320
	6	267
	7	229
	8	200
	9	178
	10	160
	11	145
	12	133
	13	123
	14	114
	15	107
	16	100

Conservation Un an dans le contenant d'origine scellé et des conditions d'entreposage normales

Température d'application Min -30°C / -22°F, Max 30°C / 86°F

Séchage 22°C / 72°F et 50% Hum. Rel.

Version	85 LO -	85 LO +	85 LO XT
Temps de travail	15 min	25 min	30 min
Sec au toucher	45 min	1 h 15	1 h 30 min
Recouvrement	45 min - 24 h	1 h 15 - 24 h	1 h 30 - 24 h
Sec en profondeur	2 h	6 h	8 h
Trafic piétonnier	24 h	24 h	24 h
Trafic léger	48 h	48 h	48 h
Cure complète	2 sem.	2 sem.	2 sem.
Vie en pot 250 ml	10 min	20 min	20 min
+ gros volumes	30 min	30 min	30 min

Données techniques

Hardness ASTM D2240 Shore D à maturité	70
Abrasion Resistance ASTM D4060 (Abraseur Taber, Roue CS 17 / 1000 g (2,2 livres) / 1000 cycles)	30 mg perte
Coefficient de friction (surface sèche) ASTM D1894	1.2
Test d'arrachement ASTM D4541	>3 Mpa
Allongement à la rupture ASTM D638	150%
Résistance à la traction ASTM D638	7150 psi
Résistance à la compression ASTM D695	8600 psi (59 Mpa)
Résistance aux chocs (directs) ASTM D2794 ft lb	<9
Contenu solides	85%
Viscosité (cps)	300 +/-50
Teneur en C.O.V.	169 g/l
DE 500 hr ASTM 3424	<2.0

Étant donné le grand nombre de versions du LABFAST® LO 85, les données techniques fournies se rapportent spécifiquement à la version LABFAST® LO 85 + CLEAR. D'autres versions peuvent présenter des données techniques différentes. Toutes les informations de cette fiche technique sont basées sur des tests en laboratoire, et les valeurs réelles peuvent varier en raison de facteurs incontrôlables. Les tests ont été réalisés à 22°C (72°F) avec une humidité relative de 50 %, sauf indication contraire.

Préparation de la surface

Le béton doit être propre, sec et sans aucune trace de graisse, d'huile, de peinture, d'agent de mûrissement ou quelconque contaminant qui pourrait nuire à l'adhésion du produit. Si l'application se fait sur une nouvelle dalle de béton, cette dernière doit avoir été installée au moins 28 jours avant d'appliquer le revêtement de plancher. Si la dalle de béton a été installée dans les 28 jours, le système d'atténuation de l'humidité LABPOX® MVB FAST devrait être envisagé (consultez la fiche technique LABPOX® MVB FAST pour plus de détails).

Les tests adéquats doivent être faits afin de s'assurer que le niveau d'acidité du sol se trouve à l'intérieur d'une fourchette acceptable et que l'humidité du sol ne dépasse pas un certain niveau. Prendre une lecture du pH afin de s'assurer que l'acidité du béton soit neutre (une lecture entre 5 et 9 est acceptable). Utilisez un Tramex® CME / CMExpert pour mesurer la teneur en humidité de la dalle de béton. Cette dernière doit être en deçà de 4% avant l'application du produit. Il est nécessaire d'effectuer plusieurs mesures à différents endroits de la dalle. Si la lecture est supérieure à 4%, des étapes seront requises afin de neutraliser l'humidité du sol. Il faut tout d'abord s'assurer de bien faire sécher le sol avant l'application. Si l'humidité persiste et qu'elle est résiduelle, il est possible d'utiliser un système pare-vapeur LABPOX® MVB FAST avant d'installer le produit.

La surface de béton doit être préparée par grenailage ou par d'autres moyens mécaniques conformes à la norme CSP-2 ou plus, dépendamment de l'application. La surface doit être entièrement dépourvue de contaminants et les pores du sol doivent être dégagés afin de laisser pénétrer le produit.

Si le produit est appliqué sur un système de plancher de flocons LABFAST®/LABSHIELD® ECO existant qui a été durci pendant une période de plus de 24 heures (à 22°C / 72°F), la surface du plancher doit être sablée adéquatement jusqu'à ce qu'une apparence matte soit atteinte au-dessus et entre les flocons, le cas échéant. Afin d'atteindre ce résultat, nous conseillons l'utilisation d'une ponceuse munie d'un tampon éponge qui permettra de suivre le profil de la surface et de permettre au papier sablé d'atteindre les points bas entre les flocons. Il est nécessaire de sabler de façon multidirectionnelle. Répétez jusqu'à l'obtention d'un fini mat sur tout le plancher. Il est également nécessaire d'utiliser du xylène pour éliminer toute la poussière après le sablage et surtout pour ramollir la couche existante afin que celle-ci se lie avec la nouvelle couche. L'utilisation du xylène lors de cette étape est obligatoire. Le xylène doit être entièrement évaporé avant d'appliquer la couche suivante. Cette préparation est nécessaire pour assurer une adhérence correcte. Effectuez des tests d'adhérence en cas de doute concernant la préparation de la surface.

Truc: Étendre une petite quantité de sable de silice grade #32 sur la surface du plancher avant de commencer à sabler augmentera l'efficacité à rejoindre les points plus bas entre les flocons.

Dans l'éventualité où le produit serait appliqué sur un revêtement d'époxy LABPOX® installé depuis plus de 24 heures, la surface doit d'abord être complètement poncée. Le ponçage de la surface ouvre les pores du revêtement et procure un relief permettant d'obtenir un lien mécanique pour une meilleure adhérence. Aspirez la poussière et essuyez correctement la surface avec de l'alcool isopropylique ou du solvant avant d'appliquer le LABFAST® LO 85. L'alcool ou le solvant doit être entièrement évaporé avant d'appliquer le produit. Cette préparation est nécessaire afin d'assurer une adhésion adéquate. Faire les tests d'adhésion appropriés s'il existe un doute à propos de la préparation de la surface.

IMPORTANT: L'adhésion du LABFAST® LO 85 sur le LABPOX® MVB FAST peut seulement être obtenu par une saturation de slice à réjection de la surface du LABPOX® MVB FAST, MÊME SI À L'INTÉRIEURE DE LA FENÊTRE DE RECOUVREMENT DE 24 H. Nous recommandons l'utilisation de sable de silice de grade #32.

Lorsqu'un système d'agrégats est utilisé, la couche de base avec les agrégats, une fois séchée, doit être raclée pour enlever l'excédent d'agrégats, puis nettoyée adéquatement avant d'appliquer la couche de finition.

Mélange

Avant de procéder au mélange final, il est recommandé de bien mélanger la partie A du produit à basse vitesse en utilisant une lame à mélanger Jiffy® ou Exomixer®. Une attention particulière devrait être portée aux versions colorées du produit puisque les pigments peuvent s'être séparés du reste de la formulation pendant l'entreposage. Le mélange doit se poursuivre jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme.

Utilisez le même numéro de lot lors de l'utilisation de produits pré-teintés. Dans le cas où différents numéros de lot doivent être utilisés pour un même travail, nous recommandons de mélanger préalablement toutes les parties A individuellement, puis de mélanger ensemble les parties A des différents numéros de lot pendant deux minutes jusqu'à obtention d'une couleur homogène.

Ensuite, en utilisant une lame à mélanger Jiffy® ou Exomixer®, mélanger une partie de A pour chaque partie de B à basse vitesse dans un contenant propre. Il est important que le contenant soit dépourvu de toute particule externe. Mélanger minutieusement pendant un minimum de trois minutes, jusqu'à l'obtention d'un mélange complètement homogène. Utiliser un mélangeur de type perceuse à basse vitesse (300-450 t/min) de manière à minimiser l'emprisonnement de l'air dans le produit. Il est recommandé d'activer le mélangeur en mode inverse après 90 secondes afin que le liquide se mélange du bas du contenant vers le haut. Assurez-vous de bien racler les côtés jusqu'au fond du contenant. Seulement mélanger la quantité de produit nécessaire dépendamment de la durée de vie en pot et le temps de travail recherchés.

Application

Pour des résultats optimaux, s'assurer que la température de l'air et du sol se trouve entre -10°C / 14°F et 30°C / 86°F et le taux d'humidité ne dépasse pas 80%. Ce produit peut aussi sécher à des températures aussi basses que -30°C / -22°F. Si un plancher chauffant est installé, s'assurer que le système est éteint lors de l'application ainsi que pour la durée complète du mûrissement. Le produit a été spécifiquement conçu pour adhérer sur des surfaces de béton.

Lorsque la surface a été adéquatement préparée, étalez le produit à l'aide d'un raclor puis roulez afin d'uniformiser la surface. Il est recommandé d'appliquer le produit de façon multidirectionnelle (nord-sud, est-ouest) afin de s'assurer que le taux de couverture recherché soit atteint et que la surface soit la plus uniforme possible.

Les systèmes suivants peuvent être considérés :

	Système 2 couches		Système 3 couches		
	Couche de base + Chips LABTEC	Couche de finition	Couche de base 1	Couche de base 2 + Chips LABTEC	Couche de finition
LO 85	8-13 mils	8-13 mils	4-9 mils	4-9 mils	8-13 mils

Le LABFAST® LO 85 peut servir autant de couche de base que de couche de finition. Des versions à Prise Ultra Rapide (-), Temps Application Prolongée (+), et Temps Application Extra (XT) sont disponibles.

Nous recommandons les flocons de vinyle LABTEC lors de l'installation d'un système de flocons. Ne dépassez pas une épaisseur de 30 mils pour l'ensemble du système afin d'éviter d'éventuels problèmes d'encapsulation de solvant. L'encapsulation de solvant peut créer un risque de fissures ou d'odeurs persistantes suivant l'application. La couleur de la couche de base doit correspondre au type de mélange de flocons utilisé. À cet égard, Labsurface a formulé des recommandations dans la section Chips de vinyle LABTEC de ce document. Il est recommandé de toujours mélanger les boîtes de flocons provenant de lots différents pour éviter toute variation lors de l'application.

Il est également possible d'utiliser le LABFAST® LO 85 Clair comme couche de protection sur de l'époxy. En plus d'offrir une résistance chimique supérieure et une plus grande facilité d'entretien, le LABFAST® LO 85 Clair fournit également une protection UV supplémentaire qui ralentira considérablement le jaunissement de l'époxy au fil du temps. Il fournira également un fini lustré. Lorsque le produit est utilisé comme couche de protection sur l'époxy, une épaisseur de 10 mils est recommandée.

Les tests appropriés doivent être effectués avant l'application. Contactez un représentant de Labsurface pour plus d'informations.

Recouvrement

Si le produit est appliqué sur un système de plancher LABFAST®/ LABSHIELD® ECO existant qui a été durci pendant une période de plus de 24 heures (à 22°C / 72°F), la surface du plancher doit être sablée adéquatement jusqu'à ce qu'une apparence matte soit atteinte au-dessus et entre les flocons, le cas échéant. Afin d'atteindre ce résultat, nous conseillons l'utilisation d'une ponceuse munie d'un tampon éponge qui permettra de suivre le profil de la surface et de permettre au papier sablé d'atteindre les points bas entre les flocons. Il est nécessaire de sabler de façon multidirectionnelle. Répétez jusqu'à l'obtention d'un fini mat sur tout le plancher. Il est également nécessaire d'utiliser du xylène pour éliminer toute la poussière après le sablage et surtout pour ramollir la couche existante afin que celle-ci se lie avec la nouvelle couche. L'utilisation du xylène lors de cette étape est obligatoire. Le xylène doit être entièrement évaporé avant d'appliquer la couche suivante. Au cas où il resterait des résidus, essuyer la surface à l'aide d'un chiffon.

Truc: Étendre une petite quantité de sable de silice grade #32 sur la surface du plancher avant de commencer à sabler augmentera l'efficacité à rejoindre les points plus bas entre les flocons.

IMPORTANT: L'adhésion du LABFAST® LO 85 sur le LABPOX® MVB FAST peut seulement être obtenu par une saturation de slice à réjection de la surface du LABPOX® MVB FAST, MÊME SI À L'INTÉRIEURE DE LA FENÊTRE DE RECOUVREMENT DE 24 H. Nous recommandons l'utilisation de sable de silice de grade #32.

Les informations de cette fiche technique sont basées sur des tests en laboratoire, et les valeurs réelles peuvent varier en raison de facteurs incontrôlables. Les tests ont été réalisés à 22°C (72°F) avec une humidité relative de 50 %, sauf indication contraire.

Restrictions

L'installation doit se faire sur une surface sèche. Le taux d'humidité du substrat doit être mesuré à l'aide d'un Tramex® CME / CMExpert et être en deçà de 4% avant l'application du produit. Le produit ne peut être appliqué sur des surfaces de béton ayant un taux d'humidité élevé à condition d'utiliser la barrière pare-vapeur LABPOX® MVB FAST. L'adhésion sur le LABPOX® MVB FAST peut seulement être obtenu par une saturation de slice à réjection de la surface du LABPOX® MVB FAST, MÊME SI À L'INTÉRIEURE DE LA FENÊTRE DE RECOUVREMENT DE 24 H. Ne dépassez pas une épaisseur de 30 mils pour l'ensemble du système afin d'éviter d'éventuels problèmes d'encapsulation de solvant. Il est recommandé d'utiliser des produits 100% solides et d'éviter les produits à base de solvants pour les installations au-delà de ces niveaux d'épaisseur. Il est également recommandé d'effectuer des tests appropriés si une installation non conventionnelle est envisagée. Toutes choses étant égales, le temps de séchage augmente avec l'épaisseur du film. Le temps de séchage du produit sera plus rapide dans un environnement chaud et/ou humide. Inversement, le temps de séchage sera plus lent dans un environnement froid et /ou sec. Ne pas procéder au nettoyage/lavage du revêtement installé sur le plancher avant une semaine de séchage. Il est important d'entreposer le produit à température pièce.

Dans le cas où le point de rosée crée de la condensation persistant à la surface du béton et que le processus de meulage n'élimine pas cette condensation, assurez-vous de bien sécher la surface avant l'installation. Négliger cette étape pourrait entraîner des durées de travail réduites et/ou des problèmes d'adhérence.

L'utilisation de chauffages à gaz direct, non ventilés et certaines autres sources de chaleur ne sont pas recommandées car elles émettent des sous-produits pouvant avoir un impact négatif sur le processus de durcissement de la résine et entraîner des défauts tels la formation de voile d'amines, le blanchiment, la perte d'adhérence ou d'autres imperfections de surface.

Au fil des ans, Labsurface s'est bâti une excellente réputation avec la qualité de ses produits. Cependant, Labsurface ne peut

garantir les résultats finaux puisqu'aucun contrôle sur la préparation des substrats, les conditions d'opération et les procédures d'application ne peut être exercé par Labsurface. Les clients de Labsurface ont la responsabilité de tester les produits avant de débiter la production. Bien que Labsurface fasse des efforts raisonnables pour contrôler la qualité du produit fini et de ses composants, les résultats ASTM peuvent varier selon la qualité des intrants livrés à Labsurface.

Afin de répondre à nos exigences strictes, nous testons en permanence nos revêtements et, à l'occasion, des formulations peuvent être modifiées pour améliorer les propriétés des revêtements. Il se peut que les informations et données figurant dans ce document de référence ne soient pas à jour et ce, malgré la date de référence. Contactez Labsurface afin d'obtenir de plus amples informations concernant les restrictions du produit.

Ce produit n'est pas à l'abri des transferts de plastifiants contenus dans le caoutchouc, notamment les pneus de voiture. Bien que le phénomène de transfert de plastifiants soit très rare, dans des circonstances particulières combinant à la fois une température élevée des pneus avec i) des niveaux élevés de plastifiants, et/ou (ii) certains types de plastifiants et/ou (iii) certains types de pneus, il est possible que les plastifiants se transfèrent du caoutchouc des pneus à l'intérieur du revêtement. Ce phénomène est irréversible et peut provoquer une coloration du revêtement. Les pneus doivent donc refroidir avant le stationnement du véhicule dans la zone couverte par le revêtement.

Le nettoyage sous pression à l'eau froide et le nettoyage sous pression à l'eau chaude (power washing qui implique le chauffage de l'eau) doivent être utilisés avec prudence. Une pression extrême pourrait endommager le revêtement. L'utilisation d'eau chaude pourrait également causer des dommages irréversibles. Lorsque l'eau chaude est utilisée pour nettoyer des revêtements polymères, la température de l'eau ne doit pas dépasser 49°C / 120°F, et la température devrait idéalement être comprise entre 32°C et 43°C / 90°F et 110°F.

L'exposition à certains produits chimiques peut provoquer des réactions similaires à celles observées lors d'allergies. Les substances chimiques pouvant entraîner une sensibilité comprennent des substances synthétiques et naturelles présentes dans la Partie A ou la Partie B des produits de revêtement de sol ou de coulée. Une fois réticulées et complètement durcies, ces substances deviennent inertes et ne devraient donc pas provoquer de réactions allergiques. Les matières premières utilisées par Labsurface ne diffèrent pas significativement des produits comparables fabriqués par nos concurrents.

Veillez consulter la fiche de données de sécurité la plus récente avant d'utiliser ce produit.

Couleurs disponibles


Clair compatible avec les Pigments Universels LABTEC (ref. FT pour plus de détails)

Pré-teinté: Gris, Tan, Noir, Blanc

Chips de vinyle LABTEC

Pour éviter toute variation lors de l'application lorsque plusieurs boîtes avec des numéros de lot différents sont nécessaires, le fabricant recommande de mélanger le contenu de toutes les boîtes qui seront utilisées.

Chips Signature LABTEC 1/4"

 BEAN Pré-teinté : Tan Suggestion de pods : Beechwood, Sable, Tan, Noir	 CABIN FEVER Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle	 DARKSIDE Pré-teinté : Noir Suggestion de pods : Béton rocher, Noir
 DOMINO Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Noir, Blanc	 GRAVEL Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Béton foncé, blanc	 MANDRAS Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Béton foncé
 NIGHTFALL Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton moyen, Béton foncé, Béton pâle, Noir	 ORBIT Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Béton moyen, Noir	 RAINSTORM Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Blanc
 SHORELINE (CAMEL) Pré-teinté : Tan Suggestion de pods : Tan, Sable	 WOMBAT Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Béton moyen, Noir, Blanc	




Chips Signature LABTEC 1/16"

 BEAN Pré-teinté : Tan Suggestion de pods : Beechwood, Sable, Tan, Noir	 CABIN FEVER Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle	 DARKSIDE Pré-teinté : Noir Suggestion de pods : Béton rocher, Noir
 DOMINO Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Noir, Blanc	 GRAVEL Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Béton foncé, Blanc	 MANDRAS Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Béton foncé
 NIGHTFALL Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton moyen, Béton foncé, Béton pâle, Noir	 SHORELINE (CAMEL) Pré-teinté : Tan Suggestion de pods : Tan, Sable	

Chips Marbre LABTEC

 BASALT Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Béton moyen, Béton foncé	 SCHIST Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton pâle, Blanc	 DOLERITE Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton rocher, Béton moyen, Béton foncé
 PUMICE Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Sable, Béton pâle	 OBSIDIAN Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Tan, Béton moyen, Béton rocher, Béton foncé, Béton pâle	

Chips Terrazo LABTEC

 DENALI Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton rocher, Béton moyen, Béton pâle	 JUNEAU Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton rocher, Béton moyen, Béton pâle	 ARMADILLO Pré-teinté : Gris Suggestion de pods : Béton rocher, Beechwood
--	--	---

Labsurface

2250, Louis-Blériot, Mascouche, QC J7K 3C1
Téléphone : 450-966-9000 / Fax : 450-621-3135
Labsurface.com